

SUS用 圧造・プレス油 ユシロンフォーマー CF8000F

<特長>

- ステンレス鋼に対して優れた潤滑性を発揮します
- 金型寿命の延長が期待できます
- 高引火点で、油煙が発生しにくい油剤です
- 淡色、低臭気の油剤です



<CF8000Fの性状>



外観	褐色液状
動粘度(mm ² /s,40℃)	58
引火点(℃,COC)	224
銅板腐食(100℃×1h)	不活性1
主成分	極圧添加剤,油性剤 有機金属塩,鉱油
適用金属	SUS,合金鋼,炭素鋼

<潤滑性(プレス試験)>

焼付き 少



弊社汎用油



CF8000F

プレス(しごき)試験後の内面(SUS304)

CF8000F
焼付きが少ない
⇒潤滑性良好

圧造金型における適用事例

事例1 : SUS XM7製品でパンチ寿命が10倍以上延びた

事例2 : 鉄系製品でパンチ寿命が2倍以上延びた